



171011260590




中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL10543

报告编号:2020W(F)0

第 1 页 共 2

检测报告


Test Report



上海纺织集团检测标准有限公司阜宁检测中心
Funing Test center of Shanghai Textile Group Testing & Standard Co., Ltd



扫描全能王 创建



声 明


1. 本报告无本质检机构检测专用章或公章无效；
2. 本报告无批准人签名无效；
3. 本报告涂改无效；
4. 未经本质检机构书面批准，不得复制本检测报告（全文复制除外），复制报告未重新加盖本机构“检测专用章”或本机构公章无效；
5. 本报告检测结果仅适用于收到的样品。
6. 委托来样保存一个月，逾期按本质检机构有关规定处理。

Announcement

- 1.This report is invalid without the Test Seal of this Laboratory.
- 2.This report is invalid without the signatures of the approver.
- 3.This report is invalid after alteration.
- 4.Without the written approval of this Laboratory, this report shall not be copied (except the full copy), and the copy of this report is invalid without the resealing of the Test Seal.
5. The results of this report are only applicable to samples received.
- 6.This sample will be kept for one month. This Laboratory will deal with it otherwise after that period.



检验报告

样品名称	PPS混纺PTFE覆膜针刺毡		检验类别	委托
型号规格	/		商标	/
委托单位	名称	盐城世邦布业有限公司		
	地址	江苏省阜宁经济开发区花园路八号	电话	/
制造单位名称	/			
委托样品数量	1块	委托样本送到日期	2020年7月21日	
批号	/			
样品状态	无异常 米色			
产品等级	/	安全类别	/	
检验依据	GB/T 4669-2008 GB/T 3820-1997 GB/T 5453-1997 GB/T 3923.1-2013 GB/T 6719-2009			
检验日期	2020年7月21日 至 2020年7月24日			
检验结论	详见检验结果汇总页。  签发日期: 2020年7月24日 检验检测专用章			

其他说明: 1. 检验结果不包括不确定度的估算值。

2. 本报告中的符合性判定仅依据检测结果, 不考虑其检测结果的不确定度。

编 制

刁丁琳

批 准


陈洁



检验报告

样品编号:2020W(F)0102

检验结果汇总				
序号	检验项目名称		单位	检验结果
1	单位面积质量		g/m ²	572
2	厚度		mm	2.05
3	透气率		m ³ /(m ² ·min)	4.8
4	断裂强力	经向	N	570
		纬向	N	1100
5	断裂伸长率	经向	%	46.5
		纬向	%	34.5
6	连续工作温度170℃ 24h下断裂强力保持率	经向	%	102
		纬向	%	136
7	连续工作温度170℃ 24h热收缩率	经向	%	2.3
		纬向	%	2.9
8	瞬时工作温度190℃下 断裂强力保持率	经向	%	105
		纬向	%	127
备注: 1、透气率压降为200Pa.				
以下空白。				



中国书画函授大学肇庆分校



扫描全能王 创建

STS

上海纺织集团检测标准有限公司阜宁检测中心
中国产业用纺织品行业（上海）检测中心阜宁分中心
地 址：江苏省阜宁环保滤料产业园88号
邮编(P.C.): 224400
电话(TEL): 0515-87390062



扫描全能王 创建