



171011260590




中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL10543

报告编号:2020W(F)

page 1 of 2

检测报告

Test Report



上海纺织集团检测标准有限公司阜宁检测中心

Funing Test center of Shanghai Textile Group Testing & Standard Co., Ltd


检验检测专用章



扫描全能王 创建

TEST REPORT

检测报告

Sample 样品名称	Polyester needle punched felt 涤纶针刺毡		Type of Inspection 检验类别	Entrusted Inspection 委托检测
Specification 型号规格			Brand 商标	/
Entrusting Party 委托单位	Name 名称	[Redacted] Co. Ltd.		
	Address 地址	/	Tel	/
Number of the Entrusted Sample(s) 委托样品数量	1 piece 1 块	Delivery Time of the Entrusted Sample(s) 委托样品送到日期	2020/4/14	
Manufacturer 生产单位	盐城宝赢滤材有限公司 Yancheng Baoying Filter Material CO., LTD			
Description of the sample(s)/Description 样品状态/描述	The sample(s) are not abnormality. 无异常 White 白色			
Standard 检测依据	GB/T 4669-2008 GB/T 3820-1997 GB/T 3923.1-2013 GB/T 5453-1997 GB/T 4745-2012			
Date of Inspection 检测日期	2020/4/14 to至 2020/4/17			
Result 检测结论	Please check the Summary Page 详见检测结果汇总页 <div style="text-align: right;">  (Seal) (盖章) Issuing Date 签发日期 2020/4/17 </div>			

Remark: The determination on conformance in this report is only based on the test results regardless of the uncertainty of the results.
备注: 本报告中的符合性判定仅依据检测结果, 不考虑其检测结果的不确定度。

Organizer
编制 白丁琳


Approved by
批准 陈洁



TEST REPORT

检测报告

NO. 样品编号:2020W(F)0040

Summary of test results 检测结果汇总			
No. 序号	Items 项目检测名称	Unit 单位	Test Results 检测结果
1	Determination of mass per unit area 单位面积质量	g/m ²	576
2	Thickness 厚度	mm	2.45
3	Air permeability 透气率	m ³ /(m ² ·min)	14.6
4	Breaking force 断裂强力	warp 经向	N 1400
		weft 纬向	N 1400
5	Elongation at break 断裂伸长率	warp 经向	% 28.0
		weft 纬向	% 41.5
6	Water resistance 拒水性	grade 级	3
Remark备注: 1. pressure drop 200P 透气率压降为200Pa			
The following is blank. 以下空白。			
			

阜宁检测中心
检测专用章



STS

上海纺织集团检测标准有限公司阜宁检测中心
中国产业用纺织品行业（上海）检测中心阜宁分中心

地 址：江苏省阜宁环保滤料产业园88号

邮编(P.C.): 224400

电话(TEL): 0515-87390062



扫描全能王 创建